



PIEL
CUIR
LEATHER

Dalí Dálmata


Dalí




DALÍ
212 Mostaza




DALÍ
200 Blanco




DALÍ
201 Ártico




DALÍ
202 Plata




DALÍ
203 Pietra




DALÍ
205 Topo




DALÍ
211 Taupe



DALÍ
206 Pepper




DALÍ
207 Chocolate




DALÍ
209 Antracita



DALÍ
208 Rojo



DALÍ
213 Blue



DALÍ
210 Negro


Dálmata




DÁLMATA
69 Celeste




DÁLMATA
00 Blanco



DÁLMATA
01 Ártico



DÁLMATA
02 Perla



DÁLMATA
21 Taupe




DÁLMATA
18 Mostaza




DÁLMATA
12 Gris




DÁLMATA
62 Rojo




DÁLMATA
40 Choco




DÁLMATA
71 Marino



DÁLMATA
59 Caldera



DÁLMATA
92 Ceniza



DÁLMATA
93 Negro

Dalí

Características técnicas / Caractéristiques techniques / Technical Specifications

Piel bovina / Cuir Bovine / Bovine leather	Dalí	
Espesor de la piel / Épaisseur du cuir / Leather thickness	1,3 - 1,5 mm	
Resistencia a la flexión / Résistance à la flexion / Behaviour at permanent folding	>50.000 ciclos/cycles	DIN 53351 - ISO 5402
Solidez a la luz / Stabilité de la couleur à la lumière / Light fastness	>5	DIN 50004 Escala de Blu ISO 105B02 (ISO 11640)
Solidez al frote / Résistance au frottement / Rubbing Strength	seco/sec/dry 500 ciclos/cycle húmedo/humide/wet 80 ciclos/cycles sudor/sweat 50 ciclos/cycles	
Resistencia al desgarro / Résistance au déchirement / Tear Strength	>20 N	DIN 53329 - ISO 3377-1
Adherencia al acabado / Adhérence à la finition / Finish adhesion	>2,5 N/cm	IUF 470 - ISO 11644
pH	>3,5 N	DIN 53312
Cifra (solo para pH>4) / Résulta (seulement pour pH>4) / Difference figure (only for pH>4)	Mínimo 0,7	ISO 4045

Dálmata

Características técnicas / Caractéristiques techniques / Technical Specifications

Piel bovina / Cuir Bovine / Bovine leather	Dálmata	
Espesor de la piel / Épaisseur du cuir / Leather thickness	1,2 - 1,4 mm	
Resistencia a la flexión / Résistance à la flexion / Behaviour at permanent folding	>50.000 ciclos/cycles	DIN 53351 - ISO 5402
Solidez a la luz / Stabilité de la couleur à la lumière / Light fastness	>5	DIN 50004 Escala de Blu ISO 105B02 (ISO 11640)
Solidez al frote / Résistance au frottement / Rubbing Strength	seco/sec/dry 500 ciclos/cycle húmedo/humide/wet 80 ciclos/cycles sudor/sweat 50 ciclos/cycles	
Resistencia al desgarro / Résistance au déchirement / Tear Strength	>20 N	DIN 53329 - ISO 3377-1
Adherencia al acabado / Adhérence à la finition / Finish adhesion	>2,5 N/cm	IUF 470 - ISO 11644
pH	>3,5 N	DIN 53312
Cifra (solo para pH>4) / Résulta (seulement pour pH>4) / Difference figure (only for pH>4)	Mínimo 0,7	ISO 4045

Exento de pentaclorofenol, sustancia química perjudicial para la capa de ozono. La piel está curtida al cromo, recurtida con resina sintética para dar cuerpo y elasticidad al mismo tiempo. La tintura está hecha con anilina en bombo. La limpieza de la piel, debe hacerse con productos suministrados por fabricantes de pieles.

Livre de pentachlorophéonol, produit chimique nocif pour la couche d'ozone. Le cuir est tanné au chrome, et tannée une deuxième fois avec des résines synthétiques pour donner corps et de l'élasticité au même temps. La teinture est faite avec de l'aniline. Pour le nettoyage du cuir il faut toujours utiliser des produits fournis par le fabricant du cuir.

Free of pentachlorophenol, chemical substance detrimental for the ozone layer. The leather chrome tanned, re-tanned with synthetic resin to give body and elasticity at the same time. The dye is done with aniline in big drum. The refinition is made in water. Cleaning of the leather must be made with water and neutral soap, or products applied by manufacturers of leather.drums. The leather cleansing should be done with products supplied by manufacturers.